



INDUBLOCK

Ptda. Garganta, nº 7 (Ctra. Murcia-Alicante, Km. 48) – 03330 CREVILLEN (Alicante)
Ap. Correos 660 / Telf.: 96 668 09 12 / e-mail: indublock@indublock.es / www.indublock.es

AGLOMERANTE DE JARDINERIA

Resina mono-componente aglomerante para unir y cohesionar áridos, vidrios reciclados, cortezas vegetales, caucho o plásticos reciclados, consiguiendo un amplio abanico decorativo para adornar y decorar jardines, alcorques, rotondas, y demás espacios en los que queramos resaltar su estética.

Normas de empleo:

Para lograr una perfecta adhesión con los áridos a aglomerar, la superficie de estos deben de estar libres de grasas, aceites y no estar mojados.

Es posible usar gravillas sin lavar sólo aumentando levemente la proporción de resina aglomerante en la mezcla.

La granulometría aconsejada es de 9/12 mm., pudiendo usar otras, teniendo en cuenta que usando granulometrías más pequeñas la resistencia del aglomerado, una vez curado es superior pero el drenaje es inferior, y con áridos más gruesos ocurre lo contrario.

El producto se presenta preparado para su uso.


Características técnicas:

Densidad: 1,05 gr./cc
Tiempo de manipulación: 20 / 60 min.
Tiempo de curado: 24/ 48 horas
Curado total: 7 / 10 días
Temperatura de aplicación: +15° / +35° C

Rendimiento:

- De 17 a 20 kg. de árido por kg. de Aglomerante para granulometrías de 9 a 12 mm. Para diámetros inferiores aumentar la dosis de resina aglomerante.

- Consumo: 16 kg. de mezcla (árido+aglomerante) por m² y cm. de espesor.



Envasado	€ / kg.	€ / envase
5 kg.	6,69	29,10
20 kg.	6,31	137,25